

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PROCESO
Adhesivo Poliuretano para madera	La madera debe de contener un rango de humedad de 10 a 15%. Preferiblemente las maderas a pegar deben de estar cepilladas o canteadas previo a la aplicación del adhesivo.
APLICACION	Las superficies para unir deben de estar perfectamente planas, de manera que al juntar las dos superficies y verlas contra la luz, no debe existir paso de la misma.
Manual	Es un adhesivo 100% solidos, por lo que ayuda a rellenar, cualquier pequeña imperfección en la preparación de la superficie.
USO	Es muy importante que el prensado sea uniforme a lo largo del área a pegar, para obtener un resultado de adherencia uniforme.
Exteriores	Las superficies a unir, deben de estar limpias de polvo El adhesivo debe de aplicarse en cantidad suficiente, de manera que al darle el prensado correcto se obtenga un sobrante de goma (línea de encolado) que nos indique que no quedaron área sin aplicar.
SUSTRATO	El tiempo abierto máximo desde que se aplica el adhesivo y hasta que se unen los sustratos, es de 50 minutos.
Muebles, Puertas y Ventanas	Se debe de cumplir con el tiempo de prensado de 2 a 3 horas mínimo a 25°C y 70% de humedad relativa, para lograr un adecuado curado del adhesivo y evitar fallas de adherencia posteriores.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Este adhesivo cura por humedad, lo que indica que al aplicarlo sobre la madera inicia una reacción de curado que se observa en formación de espuma, como las piezas permanecen prensadas, esta espuma va a salir por los costados de la unión. Los residuos de espuma seca sobre la madera, se puede remover fácil.
- Si las herramientas de prensado van a ser sargentos, deben de utilizarse a una distancia entre sí de 20 cm procurando un ajuste de presión uniforme.
- Puede utilizarse refuerzos en las uniones adhesivas, para garantizar que los cambios dimensionales de la madera no afecten o despeguen las piezas.
- Este adhesivo puede ser utilizado para pegar una gran variedad de materiales y todos los tipos de maderas, incluyendo los tableros de partículas

ADHESIVO A UTILIZAR

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUCIÓN	TIPO DE MATERIAL
D4	Pegaforte adhesivo poliuretano para madera	525-23700-100	Listo para usar	Maderas Suaves, semiduras, duras y tableros aglomerados

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com> . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com