

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PROCESO
Cemento de contacto para Postformado	<p>La madera debe contener un porcentaje de humedad entre el 10 y el 15 %, de otro modo no se garantiza el desempeño de este producto.</p> <p>Procure que la temperatura de las piezas a ensamblar sea igual o superior a 20 °C, para no alargar el tiempo de secado.</p> <p>Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.</p> <p>Su baja viscosidad le permite ser aplicado con pistola neumática (boquilla de 1.8) o con bomba de transferencia de pistón neumático.</p> <p>El método de aplicación es por patrón de esprayado, tratando de obtener una distribución uniforme del adhesivo sobre los materiales.</p> <p>La temperatura ambiente ideal de aplicación es de 25°C</p> <p>Aplique en ambas caras, deje secar hasta que, esté pegajoso al tacto, casi seco. Esto tarda aproximadamente entre 15 y 20 minutos.</p> <p>Procure que el adhesivo en ambos sustratos esté listo para unir al mismo tiempo.</p>
APLICACION	
Formica, Madera	
USO	
Pegado de formica	
SUSTRATO	
Muebles	

#### OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Si el patrón de aplicación no es uniforme, al unir ambas caras, el producto que quede aun húmedo podría generar que el solvente que falta por liberar produzca abombamientos en la formica.
- Su función de posformado permite la adherencia en materiales donde se requieran uniones de formas complejas, después de haber dejado secar completamente el producto, es reactivado aplicando calor con una temperatura de 60 °C.
- En el método de pegado por reactivación a 60°C, no existe la posibilidad de abombamientos, ya que el solvente fue liberado en su totalidad.

#### ADHESIVO A UTILIZAR

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	TIPO DE MATERIAL
Cemento de contacto esprayable	Pegaforte pegamento de contacto para Postformado Rojo	525-23770-300	Formica, Madera, Metal
Cemento de contacto esprayable	Pegaforte pegamento de contacto para Postformado Translucido	525-23770-900	Formica, Madera, Metal

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com> . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)