

| SUPERFICIE | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE |
|------------------|--|
| Pintada | <p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.</p> <p>Una vez realizada la preparación de superficie aplique como mínimo 2 capas de Acritex Sport Courts 5440. Esta pintura de acabado mate se aplica ya sea con rodillo o con pistola convencional, utilice la brocha únicamente para retocar bordes.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Si hay presencia de grietas, primero se deben reparar antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Abra las grietas en forma de “V” manteniendo una relación de 1,5 cm x 1,5 cm entre ancho y profundidad. Aplique Etibond Concret 550 e inmediatamente, “fresco sobre fresco” aplique Mortero de Reparación MR520. Deje curar y secar el mortero por al menos 8 días. Finalmente aplique este acabado.</p> |
| MATERIAL | |
| Concreto | |
| USO | |
| Interior | |
| ESTRUCTURA | |
| Cancha Deportiva | |

| SISTEMA | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
| Acabado | Acritex Sport Courts 5440 | 511-05440-000 | Agua | 10% a 15% | 1 mil |
| Adhesivo epóxico | Etibond Concret 550 | 505-23550-720 Componente A | N/A | N/A | N/A |
| | | 505-23551-900 Componente B | | | |
| Mortero | Mortero de Reparación MR520 | 535-39520-720 | Agua | 4 a 5 Litros | Mínimo 5 mm Máximo 5 cm |

| SISTEMA ALTERNATIVO | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
| Primario | Epobecc AQ Tie Coat | 521-87061-720 | Agua Limpia | 8:1:10% | 2,5 mils |
| | | 521-87061-999 | | | |
| Acabado | Becthane AQ Top Coat | 521-87075-000 | 510-80010-900 | 4,5:1:10% | 2 mils |
| | | 521-87075-999 | | | |
| Adhesivo epóxico | Etibond Concret 550 | 505-23550-720 Componente A | N/A | N/A | N/A |
| | | 505-23551-900 Componente B | | | |
| Mortero | Mortero de Reparación MR520 | 535-39520-720 | Agua | 4 a 5 Litros | Mínimo 5 mm Máximo 5 cm |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com