

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Pintada	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura. Una vez realizado el procedimiento anterior continúe lavando la superficie con <b>Solución Fungicida 334-900</b></p> <p>Ya seca la superficie aplique como mínimo 2 capas de <b>Acritek Sport Courts 5440</b>. Esta pintura de acabado mate se aplica ya sea con rodillo o con pistola convencional, utilice la brocha únicamente para retocar bordes.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado. Si se tiene grietas de más de 0.3 mm, abra las grietas en forma de “V” manteniendo una relación de 1,5 cm x 1,5 cm entre ancho y profundidad. Aplique <b>Etibond Concret 550</b> e inmediatamente, fresco sobre fresco aplique <b>Mortero de Reparación MR520</b>. Deje curar y secar el mortero por al menos 8 días. Finalmente aplique este acabado.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Cancha Deportiva	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Acritek Sport Courts 5440	511-05440-000	Agua Limpia	10% a 15%	1 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua Limpia	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)