| SUPERFICIE |
|---|
| Sin pintar / Con corrosión |
| **MATERIAL** |
| Hierro Galvanizado |
| **USO** |
| Exterior |
| **ESTRUCTURA** |
| Canoas y Bajantes |

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Lave y desengrase el área a pintar utilizando **Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10 33327-900.**

Las superficies con focos de corrosión, deben limpiarse con cepillo de acero o lija para remover el óxido. Elimine el polvo residual **(no use agua).**

Una vez realizado el proceso anterior procede a aplicar 2 capas de Corrostop 9000 a la superficie.

**OBSERVACIONES:**

Si existen áreas que no se puedan preparar adecuadamente por su difícil acceso, debe aplicar una capa de **Corrostop Convertidor De Óxido 375-013** después aplique una capa del primario anticorrosivo **Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II 9000-351.** Finalmente aplique 2 capas de **Corrostop 9000.**

**SISTEMA**

| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desengrasante | Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10 | 539-33327-900 | Agua | 1:10 | N/A |
| Estabilizador | Corrostop Convertidor de Óxido | 506-00375-013 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Primario | Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II | 506-09000-351 | 510-00456-900 | 10% a 15% | 1.5 mil |
| Acabado | Corrostop 9000 | 506-09000-000 | 510-00456-900 | 10% a 15% | 1.5 mil |

**SISTEMA ALTERNATIVO**

| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desengrasante | Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10 | 539-33327-900 | Agua | 1:10 | N/A |
| Estabilizador | Corrostop Convertidor de Óxido | 506-00375-013 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Primario | Corrostop Primario de Poliuretano Loxorite | 506-09000-390 | 510-00456-900 | 10% a 15% | 1.5 mil |
| Acabado | Corrostyl | 506-09345-000 | Agua | 10% a 15% | 1.5 mil |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com