Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Pintada
MATERIAL
Concreto
USO
Exterior
ESTRUCTURA
Pisos y Aceras

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Brinde un golpe de lija general a la superficie utilizando lija grano #80 o #100. Lave utilizando **Solución Fungicida 334-900**. Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique como mínimo dos capas de **Acrylic Floor Paint 4000 (con cuarzo) o 5000-308 (sin cuarzo).** **OBSERVACIONES:** Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado. Para reparar grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxido **Etibond Concret 550** luego rellenar con el **Mortero de Reparación MR520.**

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Solución Fungicida	593-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Acrylic Floor Paint	511-04000-308 Con cuarzo 511-05000-308 Sin cuarzo	Agua	10% a 15%	1 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A 505-23551-900 Componente B	N/A	N/A	N/A
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	Solución Fungicida	593-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Acritek Esmalte para Pisos	511-21500-721	510-00457-900	15% a 20% Primera capa 5% a 10% Segunda capa	1.2 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A 505-23551-900 Componente B	N/A	N/A	N/A
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com