

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	<p>Toda superficie nueva, debe haber cumplido el tiempo del curado total del concreto (28 días) antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Se debe de considerar que el sustrato NO debe poseer un acabado lujado</p> <p>Una vez finalizado este proceso aplique como mínimo 2 capas de Acritek AQ 5410.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Interior / Exterior	
ESTRUCTURA	
Pisos y Aceras	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Acritek AQ 5410	511-05410-000	Agua	10% a 15%	1 mil

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Acabado	Acritek 5430	511-05430-308	510-00457-900	25% a 30% Primera capa	1.2 mil
				20% a 25% Segunda capa	

SISTEMA ALTERNATIVO #2					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Acabado	Acritek AQ 5420	511-05420-000	Agua	10%	1.5 Mils

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com