

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	Lave y desengrasese el área a pintar utilizando <b>Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10 33327-900</b> .
MATERIAL	Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar.
Acero al carbón (Hierro Negro)	
USO	Aplique una capa de <b>Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II 9000-351</b> . Una vez transcurrido el tiempo de secado correspondiente a 12 horas proceda aplicar mínimo 2 capas del acabado <b>Corrostop 9000</b> .
Interior / Exterior	
ESTRUCTURA	
Cerchas y Clavadores	

### SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:10	N/A
Primario	Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II	506-9000-351	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil
Acabado	Corrostop 9000	506-09000-000	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil

### SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:10	N/A
Primario	Corrostop Primario de Poliuretano Loxorite	506-9000-390	510-00456-900	10% a 15%	1.5
Acabado	Esmalte Fast Dry	507-10000-000	510-00456-900	15% máximo Brocha o rodillo	1.5 mil
			510-00457-900	25% máximo Pistola o airless	

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)

SISTEMA ALTERNATIVO #2

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Expert Degreaser	539-33326-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Corrostop Poliuretano	506-09040-000	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)