

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / No Pintada	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar, una vez finalizado limpie utilizando NIT Limpiador de Alga y Hongos 33305-600</p> <p>Aplique una capa de Sellador 522-000. Una vez transcurrido el tiempo de secado, aplique mínimo 2 capas de Magnum Látex Mate 03000-XXX.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Para reparar grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 1.5 cm de ancho por 1.5 cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico Etibond Concret 550 luego “fresco sobre fresco” colocar el Mortero de Reparación MR520.</p>
MATERIAL	
Concreto / Fibrocemento / Cielos Repellados	
USO	
Interior / Exterior	
ESTRUCTURA	
Cielos	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado	Magnum Látex	502-03000-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm
Acabado	Sur Primera	502-02000-000	Agua	10% a 15%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com