

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar.</p> <p>Finalizada la preparación de superficie de forma adecuada aplique 1 capa de <b>Aparejo Universal Blanco 530-000</b> una vez transcurrido el tiempo de secado correspondiente, aplique mínimo 2 capas de <b>Magnum Látex Mate 03000-XXX</b> como acabado.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Interior / Exterior	
ESTRUCTURA	
Cielos	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Sellador	Aparejo Universal Blanco	503-00530-000	510-00456-900	10% a 15%	1.2 mil
Acabado	Magnum Látex Mate	502-03000-000	Agua	10% a 15%	1 mil

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Aparejo Universal Blanco	503-00530-000	510-00456-900	10% a 15%	1.2 mil
Acabado	Sur Primera	502-02000-000	Agua	10% a 15%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)