

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	<p>Toda superficie nueva, debe haber cumplido el tiempo del curado total del concreto (28 días) antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar</p> <p>Una vez finalizado el proceso aplique la primera capa de Sur Fastyl 00545-000 diluido con 15 % a 20 % de agua esto para que el producto penetre de forma adecuada. Transcurrido el tiempo de secado continúe con las sucesivas capas de forma cruzada a la anterior, sin diluir y hasta llegar al espesor seco recomendado.</p> <p>OBSERVACIONES: Este sistema recomendado, solo se debe aplicar a las losas que poseen una pendiente adecuada para evacuar las aguas pluviales y donde no va a existir tránsito de personas.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Losa	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Sur Fastyl	503-00545-000	Agua	15% a 20% Solo diluya la primera capa	6 mil Espesor seco total de todas las capas

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Acabado	Imperfast AQ 670	00670-700	N/A	N/A	12.5 mils. Espesor seco total de todas las capas

SISTEMA ALTERNATIVO #2					
------------------------	--	--	--	--	--

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Acabado	Microflex	00317-900	N/A	N/A	1 mils. Mínimo 3 capas.

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com