

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
EXISTENTE	<p>Toda superficie nueva de concreto, debe haber cumplido su tiempo de curado total (28 días) antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Elimine de la superficie cualquier residuo de grasa, desmoldantes, pinturas u otros contaminantes con lijas, espátulas, cepillos de acero, sandblasting, hidrolavadora de alta presión y obtener un perfil de anclaje adecuado. Después lave la superficie con equipo de hidrolavado doméstico, utilizando cepillo o escobas. No utilice detergentes.</p> <p>Finalizado el proceso lave con Solución Fungicida 00334-900 la superficie; posteriormente, aplique Hidrostop 304-900, en la cantidad de capas necesarias hasta saturar el poro de la superficie, pero nunca debe ser menos de 2 capas.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>En superficies de piedra natural siempre se debe realizar una prueba en un área pequeña, para garantizar la compatibilidad del producto con el tipo de piedra.</p> <p>El sustrato donde se colocará el producto no debe tener un acabado lujado pues esto afectará el desempeño del producto además, no debe tener ningún producto colocado con anterioridad.</p>
MATERIAL	
Concreto / Ladrillo / Piedra	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Superficie Acabado Natural	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Repelente al Agua	Hidrostop	505-00304-900	Listo para usar	N/A	N/A

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Repelente al Agua	Hidrostop	505-00304-900	Listo para usar	N/A	N/A

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com