

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Pintada / Reparada por Humedad	<p>Limpie utilizando NIT Limpiador de Alga y Hongos 33305-600. Elimine todo material suelto o pobremente adherido. Aplique dos capas de forma cruzada cada capa de Mortero Impermeabilizante MI-560. Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique mínimo tres capas del impermeabilizante Ultradry 7200. Cada capa debe ser aplicada de forma cruzada a la anterior.</p>
MATERIAL	
Concreto / Ladrillo	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Paredes	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Impermeabilizante	Mortero Impermeabilizante MI-560	535-39560-720	Agua	4.5 a 5 litros de agua por saco de 20kg	1.5 mm
Acabado	Ultradry	7200-000	Agua	5-15%	1.5 a 2 mil

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Impermeabilizante	Mortero Impermeabilizante MI-560	535-39560-720	Agua	4.5 a 5 litros de agua por saco de 20kg	1.5 mm
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado	Goltex Mate	502-01000-000	Agua	10% a 15%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com