Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Existente / Sin Pintar
MATERIAL
Concreto / Ladrillo
USO
Interior
ESTRUCTURA
Paredes

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpie utilizando **Limpiador de Moho y Hongos 33305-600.**

Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique una capa de **Sellador para Concreto 503-900.** Una vez seco, aplique mínimo dos capas de **Látex 3000 o Látex 3100.**

OBSERVACIONES:

Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado.

Para reparar grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxido **Etibond Concret 550** luego rellenar con el **Mortero de Reparación MR520.**

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Limpiador de Moho y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Sellador para Concreto	503-00503-900	510-00457-900	200% a 300%	0.5 mil
Acabado	Látex 3000	502-03000-000 Mate	Agua	10% a 15%	1 mil
		502-03100-000 Satinada			
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	Nit Clinical Desinfectant-Cleaner 4	539-33260-600	Agua	1 parte de producto en 3 partes de agua	N/A

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado Opción 1	Acrilatex Elastomérico	502-07500-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado Opción 2	Primera 2000 Látex Mate	502-02000-000	Agua	10% máximo	1 mil
Acabado Opción 3	Primera 2000 Látex Satinada	502-02004-000	Agua	10% máximo	1 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A 505-23551-900 Componente B	N/A	N/A	N/A
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com