

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / Sin Pintar	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar, además el sustrato debe encontrarse libre de humedad.</p> <p>Finalizado el proceso de preparación de superficie, aplique 1 capa de <b>Sellador 522-000</b>. Una vez transcurrido el tiempo de secado correspondiente, aplique mínimo 2 capas de <b>Magnum Látex Mate 3000-XXX</b> o <b>Magnum Látex Satinado 3100-XXX</b> como acabado.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b> Si las láminas de tablayeso presentan contaminación por hongos o algas, deben de sustituirse.</p> <p>En este caso, es importante que el sellador se diluya con 20 % a 25 % de agua para que penetre totalmente la superficie.</p>
MATERIAL	
Tablayeso	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Paredes	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	5103-00522-000	20% a 25%	1 mil
Acabado	Magnum Látex	502-03000-000	Agua	10% a 15%	1 mil
		502-03100-000			

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	5103-00522-000	20% a 25%	1 mil
Acabado	Seal Block	503-00520-000	Agua	10% máximo	1 mil
		503-00515-000			

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)

SISTEMA ALTERNATIVO #2					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	5103-00522-000	20% a 25%	1 mil
Acabado	Acrilatex Elastomérico	502-07500-000	Agua	5% a 10%	1 mil
SISTEMA ALTERNATIVO #3					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	5103-00522-000	20% a 25%	1 mil
Acabado	Sur Primera	502-02000-000	Agua	10%-15%	1 mil
		502-02004-000			

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)