Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Pintada / Con corrosión
MATERIAL
Hierro Galvanizado
USO
Interior / Exterior
ESTRUCTURA
Estructuras metálicas / Vigas / Columnas / Barandas / Pasamanos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Lave y desengrase el área a pintar utilizando **Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10 33327-900.**

Luego elimine la presencia de corrosión utilizando espátula, lija o cepillo de acero. Si es necesario utilice herramienta mecánica y sacuda muy bien el polvo residual de toda el área **(NO USE AGUA).**

Nota: Si existen áreas de difícil acceso donde no se pueda eliminar la corrosión de forma manual o mecánica, aplique por parcheo (solo en las zonas afectadas con corrosión) una capa de **Corrostop Convertidor de Óxido 375-013.**

Una vez estabilizada la corrosión, aplique por parcheo (solo en las zonas donde se eliminó la corrosión) 1 capa de **Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II 9000-351** y luego 2 capas del acabado **Fast Dry Water Base 10080-000.**

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:3	N/A
Estabilizador	Corrostop Convertidor de Óxido	506-00375-013	Listo para usar	N/A	N/A
Primario	Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II (por parcheo)	506-09000-351	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil
Acabado	Fast Dry Water Base	507-10080-000	Agua	5%-10%	1.5 mils

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:3	N/A
Estabilizador	Corrostop Convertidor de Óxido	506-00375-013	Listo para usar	N/A	N/A
Primario	Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II (por parcheo)	506-09000-351	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil
Acabado	Corrostop	506-09000-000	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com