

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	<p>Toda superficie nueva de concreto debe haber cumplido su tiempo de curado total (28 días) antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique mínimo tres capas del impermeabilizante Ultradry 7200. Cada capa debe ser aplicada de forma cruzada a la anterior.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Tanque de Agua Potable	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Ultradry	502-07200-000	Agua	5%-15%	2 mil

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado	Goltex A. H	502-01000-000 Mate	Agua	10% a 15%	1 mil

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Seal Block	503-00520-000	Agua	10%-15%	2 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com