

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / Sin Pintar	<p>Lave utilizando Solución Fungicida 334-900.</p> <p>Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique mínimo 3 capas del impermeabilizante Ultradry 7200. Cada capa debe ser aplicada de forma cruzada a la anterior.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Para reparar grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico Etibond Concret 550 luego rellenar con el Mortero de Reparación MR520.</p> <p>Si la superficie presenta Pulverización leve se debe aplicar Sellador 501.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Tanque de Agua Potable	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Ultradry	502-07200-000	Agua	15% a 20% Solo diluya la primera capa	1.5 a 2 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	NIT Limpiador de Algas y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Sellador para Concreto	503-00503-900	510-00457-900	200% a 300%	0.5 mil
Acabado	Goltex A. H	502-01000-000 Mate	Agua	10% a 15%	1 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com