

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.</p> <p>Una vez realizada la preparación de superficie aplique como mínimo 2 capas de Acritek Sport Courts 5440. Esta pintura de acabado mate se aplica ya sea con rodillo o con pistola convencional, utilice la brocha únicamente para retocar bordes.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Si hay presencia de grietas, primero se deben reparar antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Abra las grietas en forma de “V” manteniendo una relación de 1,5 cm x 1,5 cm entre ancho y profundidad. Aplique Etibond Concret 550 e inmediatamente, “fresco sobre fresco” aplique Mortero de Reparación MR520. Deje curar y secar el mortero por al menos 8 días. Finalmente aplique este acabado.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Cancha Deportiva	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Acritek Sport Courts 5440	511-05440-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Primario	Epobecc AQ Tie Coat	521-87061-720	Agua Limpia	8:1:10%	2,5 mils
		521-87061-999			
Acabado	Becctthane AQ Top Coat	521-87075-000	510-80010-900	4,5:1:10%	2 mils
		521-87075-999			
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com