

Recomendación Técnica



SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / Sin Pintar	El área a trabajar debe estar libre de contaminación, niveles freáticos elevados o superficies húmedas, material con problemas de desprendimiento, junto a lo anterior se debe de considerar que la temperatura del sustrato no puede superar los 40°C ni ser menor a 15°C
MATERIAL	Una vez realizada la preparación de superficie adecuada proceda a colocar Imprimante para Demarcación de Carreteras 00417-900 transcurrido el tiempo de secado del producto proceda a demarcar con Pintura Termoplástica 00416-900
USO	Nota: En Costa Rica: Este producto cumple con la norma AASHTO M 249-12 Se debe considerar que el producto 00416-000 se aplica únicamente con equipo autopropulsado o manual (ver instrucciones de aplicación en Hoja Técnica)
Exterior	
ESTRUCTURA	
Termoplástico / Carreteras	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA
Imprimante	Imprimante para Carreteras	511-00417-900	Listo para usar	N/A	1 mils
Acabado	Pintura Termoplástica	511-00416-000	N/A	N/A	1.5–2.2 mm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com