# Recomendación Técnica

| SUPERFICIE |
|---|
| Nueva |
| **MATERIAL** |
| Concreto |
| **USO** |
| Interior |
| **ESTRUCTURA** |
| Señalización / Naves Industriales |

| PREPARACIÓN DE SUPERFICIE |
|---|
| Para superficies de concreto nuevo se recomienda mantener un tiempo de curado de al menos 28 días previo a la demarcación |
| El área a trabajar debe estar libre de contaminación, niveles freáticos elevados o superficies húmedas, así como material con problemas de desprendimiento, junto a lo anterior se debe de considerar que la temperatura del sustrato no puede superar los 40°C. |
| Asimismo, la presencia de selladores en el concreto nuevo puede interferir con la adherencia, por lo que estos deben removerse con métodos abrasivos como escarificación en el caso que se presenten. |
| Una vez realizada la preparación de superficie adecuada proceda a demarcar con **Traffic Paint 400 cód. 00400-000.** |
| **Nota:** |
| Cumple con especificaciones federales TTP-115F TIPO II (Norma de los Estados Unidos). |
| En caso de pisos de concreto lujado se debe generar un perfil de anclaje por medios mecánicos o químicos. |

| SISTEMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO PRODUCTO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **CÓDIGO** | **DILUYENTE** | **DILUCIÓN** | **ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)** |
| Acabado | Traffic Paint 400 | 511-00400-000 | 00457-900 | 10% a 15% | 6 mils |

| SISTEMA ALTERNATIVO #1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO PRODUCTO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **CÓDIGO** | **DILUYENTE** | **DILUCIÓN** | **ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)** |
| Acabado | Traffic Paint Waterborne 418 | 511-00418-000 | Agua Limpia | 10% a 15% | 6 – 8 mils |

| SISTEMA ALTERNATIVO #2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO PRODUCTO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **CÓDIGO** | **DILUYENTE** | **DILUCIÓN** | **ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)** |
| Acabado | Traffic Paint 407 | 511-00407-000 | 00456-900 | 10% a 15% | 5 – 10 mils |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

| SISTEMA ALTERNATIVO #3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO PRODUCTO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **CÓDIGO** | **DILUYENTE** | **DILUCIÓN** | **ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)** |
| Primario | Epobecc Epoxy Tie Coat | 521-86061-720 | 80003-900 | 4:1:25% | 2 mils |
| | | 521-86061-999 | | | |
| Acabado | Epobecc Esmalte Epóxico | 521-86071-000 | 80003-900 | 2:1:30% | 2 mils |
| | | 521-86071-999 | | | |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com