

Recomendación Técnica



SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva (sin pintar)	Las estructuras de fibra de vidrio deben tener como mínimo 72 horas de curado antes de ser pintadas.
MATERIAL	Las superficies deberán de encontrarse libres de grasa, polvo, o cualquier otro contaminante.
Fibra de vidrio	Se debe realizar preparación de superficie por medio de equipo mecánico con lija de grano #60 o #80.
USO	La superficie por pintar se debe de encontrar seca.
Exterior	
ESTRUCTURA	
Tanque de agua potable	

SISTEMA DE PINTURA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Primario	Epobecc Epoxy Tie Coat	521-86061-720 521-86061-999	510-80003-900	4:1:25%	2 – 3
Acabado	Beecthane Enamel HS	521-81071-000 521-81071-999	510-80002-900	3:1:25%	2 – 3

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com