Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Nueva (sin pintar)
MATERIAL
Acero al carbono
USO
Interior
ESTRUCTURA
Estructura metálica (vigas y columnas)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deberán de encontrarse libres de óxido, grasa, polvo, o cualquier otro contaminante. Se debe desengrasar la superficie con **NIT IntensaClean Industrial Degreaser 10 539-33327-900** y lavar con abundante agua.

Preparación de superficie mínima

La preparación de superficie deberá realizarse según la norma SSPC-SP2 o SP3, utilizando cepillo de acero y/o herramientas mecánico-manuales, limpiando la superficie hasta eliminar el óxido suelto y la chapa de laminación que presente poca adherencia; además, asegúrese de crear un perfil de anclaje adecuado para promover la adherencia del sistema de pintura.

Preparación de superficie recomendada

Se recomienda la preparación de superficie se debe realizar con chorro abrasivo hasta un grado de limpieza mínima SSPC-SP10.

SISTEMA DE PINTURA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:10	N/A
Primario	Beccgard F.D. Primer Red	521-82054-307	510-80001-900	25% máx.	2 – 3
Acabado	Beccshell F.D. Esmalte Alquídico	521-82072-000	510-80001-900	20% máx.	2 – 3

SISTEMA DE PINTURA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	Mezcla	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:10	N/A
Primario	Epobecc Bond Epoxy Self Priming	521-86072-307 521-86072-999	510-80003-900	4:1:25%	3 – 4
Acabado	Epobecc Enamel Epóxico	521-86071-000 521-86071-999	510-80003-900	2:1:30%	2 – 3

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com