Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Existente (pintada)
MATERIAL
Acero galvanizado
USO
Exterior
ESTRUCTURA
Estructura metálica (barandas)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Las superficies deberán de encontrarse libres de óxido, grasa, polvo, o cualquier otro contaminante. Se debe desengrasar la superficie con desengrasante Industrial 539-33327-900 y lavar con abundante agua. **Preparación de superficie mínima** La preparación de superficie deberá realizarse según la norma SSPC-SP2 o SP3, utilizando cepillo de acero y/o herramientas mecánico-manuales, limpiando la superficie hasta eliminar el óxido suelto, pintura y la chapa de laminación que presente poca adherencia; además, asegúrese de crear un perfil de anclaje adecuado para promover la adherencia del sistema de pintura. La pintura existente debe tener buena adherencia, de lo contrario debe de eliminarse para garantizar la adherencia del nuevo sistema de pintura.

SISTEMA DE PINTURA					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Primario (zonas expuestas)	Epobecc AQ Primer	521-87055-307	Agua	10% Máximo	2 – 3
Acabado	Beccthane Aqua Top Coat	521-87075-000	510-80010-900	10% Máximo	2 – 3

SISTEMA DE PINTURA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Primario (zonas expuestas)	Aquabecc Primer	521-87052-307	Agua	15% máx.	2 – 3
Acabado	Aquabecc Enamel	521-87072-000	Agua	15% máx.	2 – 3

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com