Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Nueva (sin pintar)
MATERIAL
Fibra de vidrio
USO
Interior
ESTRUCTURA
Piscina

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Las estructuras de fibra de vidrio deben tener como mínimo 72 horas de curado antes de ser pintadas. Las superficies deberán de encontrarse libres de grasa, polvo, o cualquier otro contaminante. Se debe realizar preparación de superficie por medio de equipo mecánico con lija de grano #60 o #80. La superficie por pintar se debe de encontrar seca.

SISTEMA DE PINTURA					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**CATALIZACIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Primario	Becc Gel I 40	555-50040-900	NA	2% en volumen con BECCAT 06898-900	8 – 12
Acabado	Becc Gel I 40	555-50040-900	NA	2% en volumen con BECCAT 06898-900	8 – 12

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com