

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
MATERIAL	<p>Se debe realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino ejemplo: 60/80/100/120/150 máximo</p> <p>Una vez lista la superficie se aplicará Laro Max 00917-XXX este producto posee diferentes tonos además del transparente, es Satinado y viene listo para su uso.</p> <p>Se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional directo a la madera siguiendo la beta de la misma, se deja secar de 4 a 6 horas para afinar con lija grano #180/ #220 entre cada aplicación. Se deben de colocar 3 capas mínimo</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente la temperatura del ambiente disminuye y puede producir blanqueamiento del acabado. También se debe tomar en cuenta la amenaza de lluvia que se pueda tener a la hora de la aplicación.</p>
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Sin Pintar Base Agua.	

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Laro Max 917	00917-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	3 -4 capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com