

Recomendación Técnica

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Columnas	Asegúrese de eliminar por completo el material existente o bien la madera debería de quedar sin residuos de material anterior. Para eliminar el acabado anterior se utilizará una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino, ejemplo: 60/80/100/120/150
MATERIAL	Finalizado este proceso, se inicia con la colocación del tinte (opcional) o bien se deja natural. Si se requiere de teñir el área se deberá de hacer únicamente con Oiltint 13500 - XXX .
USO	Se continua con la aplicación del Acabado Laro Top Speed Dry 00910-903 este producto es satinado y se diluye con 00456 -900 . A un 15 % máximo, una vez diluido el producto está listo para trabajar; se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional.
ESTRUCTURA	Es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de material cada 8 horas, o bien 1 capa por día ya que tenemos que tomar en cuenta los procesos de aplicación del producto, tiempo de espera del secado del barniz y lijado entre capas el cual se realiza con lijas lacas #180 o #220
Pintada Base Solvente	NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente se la temperatura ambiente disminuye como consecuencia se puede producir blanqueamiento del acabado. También tomara encuentra la amenaza de lluvia que se pueda tener a la hora de la aplicación.

SISTEMA DE PINTURA

Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Speed Dry 910	00910-903	00456-900	Máx 15%	4 capas mínimo

SISTEMA ALTERNATIVO #1

Tipo Producto	Nombre Del Producto	Código	Diluyente	Dilución	Cantidad Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Barniz Marino 900	00900-900	00456-900	Máx 20%	4 capas mínimo

SISTEMA ALTERNATIVO #2

Tipo Producto	Nombre Del Producto	Código	Diluyente	Dilución	Cantidad Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Barniz	Laro top Barniz tinte 975 Natural Mate	00975-992	00456-900	15%	3 Capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com