

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Puertas	Asegúrese de eliminar por completo el material existente si es el caso, o bien la madera debería de quedar sin residuos de material anterior para esto se utilizará una serie de lijas para madera de diferentes granos de la más gruesa al más fino ejemplo: 60/80/100/120/150
MATERIAL	Se continua con la aplicación del Laro Max cód. 00917-XXX este producto satinado posee 8 tonos a escoger y se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional. Es importante considerar que se debe agitar bien el producto antes de aplicar para que se incorporen los pigmentos, una vez agitado el producto está listo para su uso.
USO	De igual forma se debe tomar en cuenta que se aplicará 1 capa de material cada 6 horas, o bien 1 capa por día ya que tenemos que tomar en cuenta los procesos de aplicación del producto, tiempo de espera el secado y lijado entre capas el cual se realiza con lijas lacas #180 o #220 respetando secados y afinando entre cada aplicación.
ESTRUCTURA	
Sin pintar Base Agua	

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Base agua	Laro Max 917	00917-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	3-4 capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com