

Recomendación Técnica



SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva (sin pintar)	Las estructuras de fibra de vidrio deben tener como mínimo 24 horas de curado antes de ser pintadas.
MATERIAL	Las superficies deberán de encontrarse libres de grasa, polvo, o cualquier otro contaminante.
Fibra de vidrio	Se debe realizar preparación de superficie por medio de equipo mecánico con lija de grano #60 o #80.
USO	La superficie por pintar se debe de encontrar seca.
Interior	
ESTRUCTURA	
Tanque de aguas negras	

SISTEMA DE PINTURA				
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	CATALIZACIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Gelcoat	Becc Gel I 40	555-50040-000	2% en volumen con peróxido de mek 006898-900	Aplicar 2 capas de 8 - 12 mils c/u
Pasta	Becc Color Paste 570	555-00570-000	Máximo 8 % en peso del Gelcoat	Aplicar junto con el Gelcoat
Parafina	Becc Par 52	555-14015-900	2% en volumen	

SISTEMA DE PINTURA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Primario	Epobecc Epoxy Tie Coat	521-86061-720	510-80003-900	25% Máximo	2 – 3
Acabado	Epobecc TAR Free	521-88087-700	510-80003-900	20% Máximo	10 – 16

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com