

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo epóxico especial para colocar marcadores retroreflectivos (captaluces, ojos de gato) en superficies horizontales. Es bicomponente, translúcido, 100 % sólidos, de rápido secado, alto relleno, excelentes propiedades mecánicas y alto rendimiento. Una vez curado, brinda consistencia de alta dureza y excelentes características cohesivas y adhesivas. Su translucidez permite que la reflectividad del elemento adherido no se vea interrumpida por el exceso de producto.

USO

Formulado especialmente para la colocación de marcadores retro-reflectivos (captaluces, ojos de gato) en carreteras o parqueos.

Estructura Carreteras y parqueos

Interior/Exterior Exterior, Interior

Superficie Asfalto, Concreto

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Resistencia a exteriores

Gran adherencia

Alta resistencia química

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por volumen - mezcla (%)	100
Sólidos por peso - mezcla %	100
Viscosidad Brookfield (cPs)	25000
Peso por galón de mezcla (kg)	4,40 Kg
Curado total	15- 20 minutos
Vida útil de la mezcla - pot life	50 minutos
Temperatura aplicación (°C)	30 °C
Temperatura desempeño (°C)	50 °C
Tiempo mínimo de curado (en minutos a 25°C)	15- 20 minutos

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Componente A 505-23655-900:
Envase metálico de 3,785 litros= 1 galón.

Componente A 505-23655-900: Envase metálico de
18,925 litros = Cubeta

Componente B 505-23656-900: Envase metálico de
3, 785 litros = 1 galón.

Componente B 505-23656-900: Envase metálico de
18,925 litros= Cubeta.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Transparente

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Componente A : 505-23655-900 Etibond Adhesivo 655 Transparente **100 %** Revuelva bien el producto antes de usar.:

Componente B : 505-23656-900 Etibond Adhesivo 655 Transparente Comp. B **100 %** : Homogenice bien el producto ANTES de usar, incorporándolo de forma manual o preferiblemente utilizando un taladro mezclador de baja revolución. Del mismo modo, mezcle los componentes [A y B] en partes iguales, hasta que dicha mezcla quede homogénea.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Espátula

Instrucciones de aplicación

Aplique Etibond Adhesivo 655 Transparente con una espátula sobre la cara del elemento que va a ser adherida al concreto o asfalto, mientras el adhesivo se encuentre fresco. Se debe aplicar de 15 a 20 ml del producto por cada captaluz; coloque el captaluz inmediatamente y, espere de 15 a 20 minutos para su secado. En caso de utilizar maquinaria especializada para colocar el adhesivo, realice previamente una muestra con el producto y así asegurar el correcto funcionamiento de ambas.

OBSERVACIONES

- ✓ Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.

SALUD

- ✓ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- ✓ El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

