INFORMACIÓN TÉCNICA

COLORANTE PARA RESINA

522-13495-000

DESCRIPCIÓN

COLORANTE PARA RESINA son tintes que sirven para teñir la resina epóxica transparente (13485900), sin afectar la dureza ni el curado del producto. Se encuentran en una gran variedad de colores fríos, cálidos y perlados, que se pueden mezclar entre sí para lograr efectos de color personalizados. La cantidad a utilizar va a depender de la intensidad del color deseado, sin embargo, se recomienda no exceder el 1% (en volumen) del COLORANTE PARA RESINA.

USO

Utilizado como colorante para resina epóxica transparente (13485900), el cual brinda diferentes tonalidades y colores a la resina epóxica. No se recomienda exceder el porcentaje recomendado (1% volumen).

Interior/Exterior	Interior
Línea	Línea Artística

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Excelente calidad	
Fácil de aplicar	
Listo para usar	
Buena intensidad de color	
Apariencia	líquido

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	90-100
Sólidos por peso (%)	82-85
Sólidos por Volumen (%)	59-61
Peso por galón (kg/gal)	7.65-7.85

Nota: Valores referidos al color blanco.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLORANTE PARA RESINA

522-13495-000

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico 30ml (tipo gotero)

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Blanco 000
Amarillo Limón 100
Amarillo 190
Rojo 300
Violeta Reflex 443
Magenta Perlado 470
Azul 500
Verde 600
Verde Perlado 630
Negro 700
Cobre 846
Bronce 847
Dorado 848

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 522-13495-000 COLORANTE PARA RESINA	**1% Máximo en volumen**	Producto listo para usar. No requiere dilución.: No agregue más de la cantidad recomendada.

Instrucciones de aplicación

Luego del proceso de inducción de la resina (20 min), vierta solo la cantidad recomendada del COLORANTE PARA RESINA (1% máx. en vol.) y mezcle lentamente hasta homogenizar el producto, sin generar aire y/o burbujas.

Instrucciones Finales

No aplique más de la cantidad recomendada, ya que puede tener problemas de curado y ablandamiento de la resina.
No es recomendable exponer los trabajos finales al exterior, ya que puede presentar problemas de amarillamiento.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

OBSERVACIONES

- ✓ Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- ✓ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- ✓ No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

SALUD

- ✓ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web http://www.gruposur.com
- ✓ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.