INFORMACIÓN TÉCNICA

PEGAFORTE ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN

525-23181-900

DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial para procesos de encuadernación manual. Es ideal para penetrar en el poro del papel, lo que permite el desprendimiento de hoja por hoja sin romper las demás. Su viscosidad, elasticidad, color consistente y rápido secado están adaptados a las necesidades de encuadernación de las imprentas.

USO

Se utiliza para encuadernar o fijar blocks de hojas, libros, pastas o lomos. Puede presentar variaciones de tono, según la cantidad de manos aplicadas. Si requiere aplicar una segunda mano, aplíquela antes de que la primera esté seca al tacto.

Línea	Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Apariencia	Líquido lechoso

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Sólidos por Volumen (%)	34 - 38
Sólidos por peso (%)	35 - 40
Peso por galón (kg/gal):	3,8 - 4,20
Viscosidad Brookfield (cps)	11,000 - 20,000
Densidad (kg/l)	1,00 - 1,11
pH	4 - 6 (máximo)

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase plástico 18,925 litros = Balde (cubeta) de 5 Galones

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Pegado de cartón o papel:	El cartón o papel debe estar libre de polvo, pintura o cualquier otro

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Versión 1.1 del: Nov 11/22/2016
22 2016 8:34AM

INFORMACIÓN TÉCNICA

PEGAFORTE ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN

525-23181-900

	contaminante, y no deberá contener más del 7 al 9 % de humedad.
Preparación de superficie:	Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto: 525-23181-900 - PEGAFORTE ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN	**100%**	

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha	Espátula o Llana (llaneta)	Rodillo

Herramientas

El producto puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo.

Condiciones de aplicación

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

Tiempo de secado

El secado dependerá del sistema utilizado para la aplicación y del espesor del producto, otras posibles variables dependerán del clima y los materiales a encolar (humedad, temperatura, circulación del aire o porosidad del cartón)

Instrucciones de aplicación

Si requiere un mayor espesor de película, debe realizar una segunda aplicación antes que la primera capa haya secado.

OBSERVACIONES

- ☑ Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com .
- ☑ Para aplicar este producto el sustrato debe de estar entre los 20 °C y 35 °C.
- ☑ Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- ☑ Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

525-23181-900

- [x] Si el adhesivo permanece mucho tiempo estático, se recomienda revolverlo antes de utilizarlo.
- [x] Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.
- [x] Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.

SALUD

- [x] El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de seguridad.
- [x] Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
- [x] Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- [x] El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de este producto

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.