

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT TRANSPARENT

525-23770-900

DESCRIPCIÓN

PEGAFORTE CONTACT CEMENT RED es un adhesivo para la industria mueblera, con muy buenas cualidades de adherencia y excelente resistencia a los esfuerzos. Su función de posformado permite la adherencia en materiales donde se requieran uniones de formas complejas, el producto es reactivado aplicando calor con una temperatura de 60 °C.

Utilice para adherir paneles de melamina (formica), madera, espuma, cartón, tela, viniles, metales y otros materiales.

USO

Se aplica principalmente por medio de pistola convencional con boquilla de 1.8mm o superior, también puede ser aplicado por equipos como, olla de presión y bomba de pistón, o por herramientas manuales como brocha, espátula o por rodillo.

Aplique el producto en ambas caras, con patrón de esprayado uniforme, deje secar hasta que este pegajoso al tacto (10 a 30 min maximo) y una las piezas en la posición deseada, luego aplique presión.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia Líquido

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	17 - 19
Densidad (kg/l)	0,79 - 0,82
Viscosidad Brookfield (cPs)	200 - 450
Humedad máxima de la madera %	15
VOC (compuestos orgánicos volátiles) (g/l)	618
Tiempo abierto (min)	10 a 30

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT TRANSPARENT

525-23770-900

Nota: Este producto desarrolla todas sus características a los 7 días de aplicado.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

Envase metálico de 208,175 Litros = Barril (estañón)
de 55 galones.

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de
5 galones

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Humedad de madera:	La madera debe contener un porcentaje de humedad entre el 10 y el 15 %. De otro modo no se garantiza el desempeño de este producto.
Temperatura:	Procure que la temperatura de las piezas a ensamblar sea igual o superior a 20 °C, para no alargar el tiempo de secado.
Preparación de superficie:	Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 525-23770-900 PEGAFORTE CONTACT CEMENT TRANSPARENT		Producto listo para usar. No requiere dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT TRANSPARENT

525-23770-900

Bomba de pistón

Brocha

Espátula

Olla de presión

Instrucciones de aplicación

Aplice en ambas caras, deje secar hasta que, esté pegajoso al tacto, casi seco.

Asegúrese de que el patrón de la aplicación (esprayado), es uniforme. Evite las concentraciones de adhesivo que pudieran provocar concentración de solvente.

Ambientes húmedos pueden provocar que condense agua sobre el adhesivo y afecte la adherencia entre los materiales. Es un producto exclusivamente para uso profesional.

Una firmemente las piezas en la posición deseada, evitando dejar espacios con aire donde se puedan acumular solventes.

Instrucciones Finales

El tiempo de secado varía según su método de aplicación.

Tiempo aproximado de 10 a 30 minutos

OBSERVACIONES

- Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.
- Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.
- Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Si el adhesivo permanece mucho tiempo en reposo, se recomienda agitarlo antes de utilizarlo.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT TRANSPARENT

525-23770-900

Rodillo

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT TRANSPARENT

525-23770-900

-
- El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de seguridad.
 - Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
 - Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.