

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT 23771 RED

525-23771-300

DESCRIPCIÓN

El PEGAFORTE CONTACT CEMENT 23771 RED es un cemento de contacto base solvente, especialmente formulado para ser usado en la industria de la construcción.

USO

Esta recomendado para el pegado de materiales como PVC, metal, concreto, plásticos, madera y muchos otros materiales de construcción. Es un cemento de contacto de un solo componente, que debe de aplicarse en ambas caras de los sustratos a adherir. Ambientes húmedos pueden provocar que condense agua sobre el adhesivo y afecte la adherencia entre los materiales.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia Líquido color rojo oxido

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	20.5 – 23.0
Densidad (kg/l)	0,832 – 0.859
Viscosidad Brookfield (cPs)	1500 – 1800
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	95-105
VOC (compuestos orgánicos volátiles) (g/l)	618

Nota: Este producto desarrolla todas sus características a los 7 días de aplicado.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT 23771 RED

525-23771-300

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Temperatura:	Procure que la temperatura de las piezas a ensamblar sea igual o superior a 20 °C, para no alargar el tiempo de secado.
Preparación de superficie:	Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 525-23771-300 PEGAFORTE CONTACT CEMENT 23771 RED		Producto listo para usar. No requiere dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha Llana (llaneta) dentada Olla de presión

Instrucciones de aplicación

Aplique en ambas caras, deje secar hasta que, esté pegajoso al tacto, casi seco.	Tiempo aproximado de 8 a 15 minutos
--	-------------------------------------

En aplicación con pistola, utilice boquilla de 1.8 o superior, asegúrese de que el patrón de la aplicación (esprayado) sea uniforme. Evite las concentraciones de adhesivo que pudieran provocar concentración de solvente.

Una firmemente las piezas en la posición deseada, evitando dejar espacios con aire donde se puedan acumular solventes.

Instrucciones Finales

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CONTACT CEMENT 23771 RED

525-23771-300

El tiempo de secado varía según su método de aplicación.

Tiempo aproximado entre 8 y 15 minutos a 25°C

OBSERVACIONES

- Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.
- Si el adhesivo permanece mucho tiempo en reposo, se recomienda agitarlo antes de utilizarlo.
- Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.
- Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.