

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO AMARILLO

525-23795-100

### DESCRIPCIÓN

Cemento de Contacto 23795-100 es un adhesivo de uso profesional especial para la industria del cuero y el mueble. Es un producto fácil de aplicar.

### USO

Por sus cualidades puede ser utilizado para adherir cuero, hule, vinil, cartón, formica, espuma de poliuretano y muchos otros materiales.

**Línea** Línea Industrial/Profesional

### CARACTERÍSTICAS

#### PROPIEDADES ESPECIALES

<b>Apariencia</b>	Líquido amarillo a ámbar
-------------------	--------------------------

#### PROPIEDADES FÍSICAS

#### DATOS

Sólidos por Volumen (%)	13 - 19
Sólidos por peso (%)	19 - 21
Peso por galón (kg/gal)	3,05 - 3,30
Viscosidad Brookfield (cPs)	1,200 - 2,000
Densidad (kg/l)	0,806 - 0,872
Tiempo de secado tacto (min)	10 a 25 min

Nota: Este producto desarrolla todas sus características a los 7 días de aplicado.

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 208,175 Litros = Barril (estañón)  
de 55 galones.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO AMARILLO

525-23795-100

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### CONDICIÓN

#### INSTRUCCIÓN

**Preparación de superficie:** Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

#### COMPONENTE

#### RELACIÓN DE MEZCLA

#### INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 525-23795-100 PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO AMARILLO	100 %	Producto listo para usar. No requiere dilución.:
--	-------	--

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### PUEDE SER APLICADO CON

Brocha

Espátula

Llana dentada (llaneta) Rodillo

### Herramientas

Una vez preparadas las superficies, puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula, llana dentada o rodillo.

### Instrucciones de aplicación

Aplique el producto en ambas caras.

Verifique al tacto la evaporación de solventes y luego una firmemente en la posición deseada, aplique presión y deje secar.

Las condiciones de temperatura, corrientes de aire, humedad ambiente y espesor de la aplicación afectan el tiempo abierto del adhesivo

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO AMARILLO

525-23795-100

- Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.
- Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.
- Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.
- Si el adhesivo permanece mucho tiempo estático, se recomienda revolverlo antes de utilizarlo.

### SALUD

- El olor fuerte en el recinto de aplicación es indicador de que hay ventilación insuficiente.
- El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de seguridad.
- Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.