

MICROCEMENTO DECORATIVO ACABADO 476

596-39476-720

DESCRIPCIÓN

Microcemento Decorativo Acabado 476, es un revestimiento liso que está compuesto por cemento Portland, agregados finos debidamente clasificados y aditivos específicos que mejoran tanto su trabajabilidad como su adherencia. Este producto funciona como acabado final del sistema de microcemento decorativo, esto para conseguir un efecto tipo marmoleado, el cual se puede aplicar tanto en interiores como exteriores.

USO

Por sus características se debe utilizar como acabado final para poder conseguir el efecto deseado ya sea en pisos, paredes, duchas, terrazas entre otros. Siempre debe ser aplicado sobre el Microcemento Decorativo Base 475.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Vida útil de la mezcla – pot life	< 50 minutos
Densidad endurecida (Kg/m ³)	1200Kg/m ³
Adherencia a los 28 días EN 1015/12 – (kg/cm ²)	> 8.5 Kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días kg/cm ² (ASTM C-109)	> 70 Kg/cm ²

(*) Advertencia: El rendimiento real de un mortero se encuentra sujeto a diversas variables presentes en la obra, como la pericia de los aplicadores, las herramientas utilizadas, el aplomado, la rugosidad y absorción de las superficies de aplicación y otras, factores difíciles de evaluar una vez hecho el trabajo. Por lo tanto, SUR Química garantiza el desempeño de este producto en adherencia y resistencia cuando se aplica según las instrucciones aquí descritas en las superficies adecuadas, pero no hace ninguna promesa de rendimiento ni recibirá reclamos por el rendimiento o resultados distintos obtenidos en una obra específica. El rendimiento real que usted obtenga en su obra puede ser muy diferente de los aquí mencionados, los cuales fueron obtenidos en condiciones controladas en laboratorio y se incluyen solo como referencia.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA

MICROCEMENTO DECORATIVO ACABADO 476

596-39476-720

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Microcemento Decorativo Acabado 476
Cod.596-39476-720. Envase plástico con 15kg

Microcemento Decorativo Componente B 477
Cod.596-39477-900. Envase plástico con 4.3 litros.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Blanco y gris.
Puede utilizar los colorantes para mortero
Color Tint para obtener colores adicionales

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Grietas mayores de 3 mm	Se debe hacer un corte en forma de V, a una profundidad de aproximadamente 1,5 cm y realizar limpieza en seco. Debe removerse toda sección o elemento que no esté bien adherido, así como cualquier partícula que no permita una perfecta adhesión de los productos que se pretende instalar (como aceite, desmoldante o pintura). Luego se imprima con el ETIBOND CONCRET 550 (23550-720/23551-900). Y finalmente se rellena el corte con el MORTERO DE REPARACIÓN MR 520 (39520-720).
Concreto:	Lave con agua y jabón neutro para eliminar grasa o desmoldante.
Mampostería	Toda superficie de mampostería repellada debe estar completamente curado. Asegúrese que el repello está bien adherido, sólido y estable antes de colocar el producto en caso de que tenga desprendimientos, pulverización o esté pobremente adherido, comuníquese con el departamento de Servicio Técnico de Construcción.
Losas de concreto:	Lave con agua y jabón neutro para eliminar grasa y cualquier otro contaminante. Respete las juntas estructurales existentes en el piso y asegúrese que esté libre de grietas, fisuras y humedad. En caso de que existan desprendimientos, pulverización o mala adherencia, contacte a nuestro Servicio al Cliente como se indica al pie de este documento.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



MICROCEMENTO DECORATIVO ACABADO 476

596-39476-720

Componente A : 596-39476-720
Microcemento Decorativo Acabado 476

**galon de componente B
por envase plastico de
15kg**

Agregue el componente B 477 al Microcemento decorativo acabado 476 en un envase limpio y proceda a mezclar de forma manual o con un mezclador de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla uniforme y libre de grumos. Deje reposar la mezcla por unos 5 minutos y vuelva a mezclarlo brevemente antes de aplicar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Cuchara de
albañilería.

Flota

Llana metálica lisa
(llaneta)

Rendimiento

Rendimiento:

Rendimiento Práctico aproximado por saco de 15 kg: 28 m² por capa

Condiciones de aplicación

No utilice el producto para rellenar grietas o fisuras, tampoco sobre superficies congeladas, pulverizadas, irregulares e inconsistentes.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Para aplicar este producto el sustrato debe de estar entre los 5 y 30 °C.

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: Nov 11/28/2024
28 2024 4:10PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



MICROCEMENTO DECORATIVO ACABADO 476

596-39476-720

Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas:	Mínimo 2 capas
Espesor final recomendado	2 mm

Instrucciones de aplicación

Aplice el producto sobre la superficie donde ya fue aplicado el Microcemento Decorativo Base 475, con una llaneta en capas delgadas y con movimientos cortos y semicirculares con el fin de generar un vetado intencional en el acabado del microcemento. Procure no repasar las áreas repelladas. Deje fraguar el Microcemento Decorativo Acabado 476 y luego lije la superficie con una lija grado 200 o mayor de manera uniforme con la intención de alisar aún más la superficie. El espesor máximo cuando el sistema quede completo no debe sobrepasar los 3 mm.

El acabado final de este sistema se logra al aplicar el Durosil Top Finish (505-26310-900) con la intención de sellar y resaltar el brillo o bien con los productos de la línea ACRITEK según el acabado deseado.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Este mortero no ha sido diseñado para nivelación de pisos.
- Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: Nov 11/28/2024
28 2024 4:10PM

