

INFORMACIÓN TÉCNICA

KORAL DECO FINISH SILK

596-48604-900



DESCRIPCIÓN

KORAL DECO FINISH SILK es un acabado decorativo metalizado que permite recrear un efecto que imita una elegante textura, similar a una seda.

USO

Producto solo para uso en interiores. Puede aplicarse sobre superficies de concreto, tablayeso y madera.

Estructura Cielos, Paredes

Interior/Exterior Interior

Superficie Concreto, Fibrocemento, Madera, Tabla yeso

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Acabado	Aspecto metálico
Base Agua	

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	27 - 29
Peso por galón (kg/gal)	4,2 - 4,4
Sólidos por Volumen (%)	26 - 28
Viscosidad Brookfield (cPs)	10000 a 20 000
Rendimiento teórico (m ² /galón)	40,5 m ² a 1 mil

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 4.0 del: Jan 1/18/2021
18 2021 1:59PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KORAL DECO FINISH SILK

596-48604-900



PRESENTACIONES DISPONIBLES	COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón	Amarillo 912 Naranja 931 Café 938 Violeta 941 Verde Oscuro 962

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Problemas de humedad:	No utilice este producto donde existieron o existen problemas de humedad.
Limpieza de la superficie	Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.
Concreto	Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 días (período de fragua), secas y limpias. Sobre la superficie curada aplique una capa de SELLADOR BLANCO 522-000. Finalmente aplique este acabado.
Tabla yeso	Después de empastadas las áreas que lo requieran, líjelas y limpie el polvo residual de toda la superficie con un paño de microfibra húmedo. Luego aplique una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este acabado. Nota: En este caso, es importante que el sellador se diluya con 20 % a 25 % de agua para que penetre totalmente la superficie
Tablas livianas y fibrocemento	Limpie bien toda la superficie para eliminar cualquier resto de polvo u otro contaminante, luego aplique una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este acabado.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 4.0 del: Jan 1/18/2021
18 2021 1:59PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KORAL DECO FINISH SILK

596-48604-900



Madera:	Si hay agujeros de clavos o grietas finas, repare primero con MASILLA PARA MADERA 800-***, lije y limpie bien el área, luego aplique una capa del SELLADOR APAREJO UNIVERSAL 530-000. Finalmente aplique este acabado.
Superficies con hongos o algas	En superficies con presencia de hongos, algas y líquenes aplique SOLUCIÓN FUNGICIDA 334-900, al cabo de 20 minutos enjuague con abundante agua. En áreas que no se pueden lavar, aplique NIT CLINICAL DISINFECTANT CLEANER 4 33260-600, limpie con un paño de microfibra y vuelva a aplicar, pero esta vez no limpie, deje que seque completamente sobre la superficie. Después de la limpieza, asegúrese que la superficie esté totalmente seca antes de aplicar una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este acabado.
Pulverización leve	Use una capa de SELLADOR TRANSPARENTE 501-910, deje secar bien. Finalmente aplique este acabado. Nota: Se debe evaluar el tipo de pulverización para determinar si la superficie puede ser pintada o requiere otro tipo de reparación
Áreas con brillo o satinada	Limpie y desengrase bien toda la superficie. Aplique una capa de SELLADOR UNIVERSAL 524-000 para garantizar la adherencia de cualquier tipo de pintura base agua o solvente. Finalmente aplique este acabado.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 4.0 del: Jan 1/18/2021
18 2021 1:59PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KORAL DECO FINISH SILK

596-48604-900



Microfisuras, Macrofisuras o Grietas en mampostería

- Microfisuras (0,1 mm a 0,5 mm): Se recomienda un acabado elastomérico.
- Macrofisuras (0,6 mm a 7 mm): Repárelas con SELLADOR HÍBRIDO MS PINTABLE o con MASILLA ELASTOMÉRICA PEGA PATCH 231-000.
- Grietas (7 mm a 20 mm): Utilice ETIBOND CONCRET 550, inmediatamente "fresco sobre fresco" se debe aplicar MORTERO de Reparación MR-520. Deje curar y secar el mortero por al menos 15 días antes de aplicar el acabado.

Una vez reparadas las fisuras o grietas, use una capa de SELLADOR 503-00501-910 y finalmente el acabado.

Importante: Para las grietas de ancho superior al descrito, refiérase al Asistente Virtual o solicite la valoración de nuestro Servicio Técnico, quienes indicaran el proceso adecuado a seguir.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 596-48604-900 KORAL DECO FINISH SILK	100%	Agite bien antes de usar: Listo para su uso, no requiere dilución.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Cepillo Largo Decorativo Rodillo de Pelo Largo

Herramientas

1. Felpa Bicolor D40 9" x 3/4" código R6500017580.
2. Cepillo de empapelar 31 cm código R6500013278.

Condiciones de aplicación

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 4.0 del: Jan 1/18/2021
18 2021 1:59PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KORAL DECO FINISH SILK

596-48604-900



No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas:	Mínimo 2.
--------------------	-----------

Tiempo de secado

Tiempo de secado entre capas	3 horas
------------------------------	---------

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 – 28 °C de temperatura y 50 – 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad y espesor de la película de pintura.

Instrucciones de aplicación

1. Agite el producto.
2. Vierta el producto en una bandeja plástica.
3. Humedezca muy bien toda la felpa con el producto. El rodillo debe humectarse con agua limpia y luego escurrirse bien antes de cargarlo con el producto.
4. Aplique sobre la pared, de la misma forma que se aplica una pintura convencional y, estando el producto húmedo, deslice el cepillo en dirección vertical, con rayas continuas y rectas.
5. Deje secar por tres horas y aplique la segunda capa, siguiendo el mismo procedimiento, solo que esta vez, la rayas se hacen en posición horizontal.
6. Rendimiento práctico aproximado: 20 m² por galón

Notas

Para más información sobre efectos especiales con este producto, consulte a través de nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

OBSERVACIONES

- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Si va a utilizar más de un envase, es preferible mezclarlos antes.
- El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 4.0 del: Jan 1/18/2021
18 2021 1:59PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KORAL DECO FINISH SILK

596-48604-900



- No lave una superficie pintada con detergentes abrasivos, es mejor el detergente líquido con abundante agua y esponja suave.
- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 4.0 del: Jan 1/18/2021
18 2021 1:59PM

