



# Transparente de altos resultados 923-550

**Aplicación:** Transparente para trabajo de pintura de 2 capas (procedimiento húmedo sobre húmedo).

**Propiedades:** Excelente resistencia a los cambios producidos por el clima. Muy buen brillo, dureza y fijación. Excelente flujo y nivelación. Secado rápido al aire. 923-550 mezclado con 929-91, -93 y -94 conforme con los requisitos de COV de 5.0 lb/galón sobre Línea 55 de etapas múltiples.

- Nota:**
- Seleccione endurecedore de acuerdo a la temperatura y el tamaño del objeto a ser pintado. El tiempo de secado variará de manera correspondiente.
  - Para reparar partes flexibles, mezcle un 25% del Aditivo Elastificador 522-111 o Aditivo Elastificador de bajo nivel de COV 522-333 con el transparente antes de agregar el endurecedor.
  - Para mejores resultados, reluzca 5 minutos antes de cocer.
  - Para pulir o quitar partículas de suciedad: cuando está frío después del secado forzado, lije en húmedo con grano 1200 o papel de lijar más fino y luego pula con un compuesto de Lijado fino y/o Lijador líquido. Luego del Lijado deben permanecer 2 mils de película seca de color. Si se anticipa un lijado de color extenso, aplique una capa adicional de color.

	<b>Aplicación</b>	Capa transparente sobre capa base
	<b>Sistema de pintado</b>	B9, B10, C1, C2
	<b>COV listo para usar</b>	4,2 lb/gal; 503 g/litro
	<b>Razón de mezcla</b>	2:1 100 partes por volumen 923-550
	<b>Endurecedor</b>	50 partes por volumen 929-91, -93 o -94
	<b>Viscosidad de rocío DIN4 68°F / 20°C</b>	12 - 14 s
	<b>Duración en lata a 68°F / 20°C</b>	1 hora
	<b>Taza de gravedad / Presión de rociado</b>	Pistola HVLP: 1,3 - 1,5 mm / 9 - 10 lb/pulg <sup>2</sup> en la tapa de aire (máximo) Convencional: 1,3 - 1,5 mm / 55 - 60 lb/pulg <sup>2</sup>
	<b>Número de capas de rociado</b>	2
	<b>Espesor de la película</b>	2,0 - 2,5 mils
	<b>Tiempo de oreo 68°F / 20°C</b>	5 minutos entre capas
	<b>Secado a 68°F / 20°C</b>	2 horas
	<b>a 140°F / 60°C</b>	15 minutos
	<b>Infrarrojo onda corta</b>	7 - 10 minutos

Los materiales descritos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.